

GYPSONA

Certificado de análisis

PRODUCTO: Venda enyesada de gasa de algodón recubierta de una capa uniforme de yeso grado medico.
Medidas: **20cm X 4m**

LOTE: 2404

Fecha De fabricación: 2402-02

NUMERO DE PARTE 73461-00094-00

Fecha de Expiración: 2029-02

DETERMINACION	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
TIPO DE GASA	Plana 100% algodón	PLANA 100% ALGODON
PESO VENDA (G)	252 - 324	307
ANCHO (cm)	20cm $\pm$ 0.5cm	20
LARGO (m)	3 m + 10cm	3.03
TIEMPO DE SATURACIÓN DE AGUA (SEG)	3 – 5 segundos	3
TACTO DESPUÉS DE SATURADA	Cremoso	cremoso
PERDIDA DE YESO (%)	8% máximo	4.54
TIEMPO DE FRAGUADO (SEG) RAPIDO NORMAL	96 – 165 (segundos)	139
TIEMPO DE ENDURECIMIENTO SEGUNDOS MÁXIMO	200 segundos (máximo)	180
RESISTENCIA DEL MOLDE A LA COMPRESIÓN 24 HRS	0.825 Kgf / g (mínimo)	0.960



Autorización de control de calidad: _____