

GUANTES DE EXAMEN SIN TALCO

► Descripción

- ◆ Guantes AQL 1.5.
- ◆ Elaborados en látex natural.
- ◆ Ambidiestros, cómodos y de fácil postura.
- ◆ No estériles.
- ◆ Sin talco.
- ◆ Alta resistencia a la elongación.
- ◆ Exterior microtexturizado.
- ◆ Hipoalergénicos.
- ◆ Con orillo.
- ◆ Propiedades físicas según ASTM D3578: (00)-(01)
- ◆ Tallas XS, S, M, L.



Color 

► Usos

- ◆ Guantes para examen médico
- ◆ Limpieza y desinfección de material.

► Peso y dimensiones sin talco

 TALLA	 PESO	 LARGO	ANCHO
XS	3.8 - 4.1 g	24 cm	70 ± 5mm
S	4.2 - 4.4 g	25 cm	80 ± 5mm
M	4.5 - 5.1 g	25 cm	90 ± 5 mm
L	4.8 - 5.3 g	25 cm	100 ± 5mm

► Características Técnicas

	AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN
Huecos	1.5	S-4
Apariencia	2.5	S-4
Dimensiones	4.0	S-2

► Sectores



REGISTRO INVIMA
2014DM-0011605

SITIO WEB

Importado por:



Nit: 8300517401. PBX. (57-601) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C. Km 4, vía Funza-Siberia. Cund., Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

► Características Técnicas

PROPIEDADES FÍSICAS	ESTÁNDARES DE NUESTRO PRODUCTO		ESTÁNDARES ASTM D 3578 (01)	
	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO	ANTES DE ENVEJECIMIENTO	DESPUÉS DE ENVEJECIMIENTO
Elongación	Min.21 MPa.	Min. 16Mpa.	Min. 14MPa.	Min. 14 MPa.
Elongación	Min.700%	Min.500%	Min. 650%	Min. 500%.

► Embalaje Guante sin talco

TALLA	CAJA DIS.	► EAN 13	CAJA MÁSTER	► EAN 14
XS	100 Uds	770 727036 858 0	10 CAJAS X 100 UDS. (1000 UDS.)	1 770 727036 858 7
S	100 Uds	770 727036 859 7	10 CAJAS X 100 UDS. (1000 UDS.)	1 770 727036 859 4
M	100 Uds	770 727036 860 3	10 CAJAS X 100 UDS. (1000 UDS.)	1 770 727036 860 0
L	100 Uds	770 727036 861 0	10 CAJAS X 100 UDS. (1000 UDS.)	1 770 727036 861 7

► Estándares de calidad

- ◆ Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.
- ◆ Cumple y / o excede los estándares ASTM 3578-95.
- ◆ Cumple y / o excede los estándares europeos EN 455-1 / 2 / 3.
- ◆ Cumple y / o excede Norma Técnica Colombiana NTC 4277.
- ◆ Auditado por SGS.
- ◆ Elaborado en cumplimiento con los requerimientos actuales de GMP.
- ◆ Plan de Muestreo ISO 2859.



SITIO WEB

Importado por:



Nit: 8300517401. PBX. (57-601) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12. Manzana C.
Km 4, vía Funza-Siberia. Cund., Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co