

 DOTAMEDICAS G&D LTDA.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DTM-FT-005
		PÁGINA	Página 1 de 3
		VERSIÓN	3
		ELABORADO	23-01-23
		REVISIÓN	23-01-26

VENDAJE ELASTICO INFORMACIÓN TÉCNICA

NOMBRE	VENDAJE ELÁSTICO NO ESTERIL
REFERENCIAS COMERCIALIZADAS	2" x 5 yardas. 3" x 5 yardas. 4" x 5 yardas. 5" x 5 yardas. 6" x 5 yardas.
MARCA REGISTRADA	"KOL" VENDAS
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE LA VENDA Y SU FABRICACIÓN	La venda elástica está compuesta por 30% poliéster, 40% caucho y 30% algodón. Sus fibra internas son elaboradas en poliéster de un hilo de referencia 150-1 y un caucho calibre 44; el resto de la fibras está compuesto por algodón referencia 12-1 antialérgico que recibe el poliéster y el caucho para que no maltrate la piel del paciente, de acuerdo con lo establecido por la Organización mundial de la Salud (OMS).
USO DE LA VENDA	La venda elástica corresponde a una venda rígida, no estéril, con una capacidad de elongación de hasta tres veces su longitud con respecto a la venda no estirada. Está concebida como vendaje secundario para proporcionar fijación a los vendajes primarios colocados en las heridas, ayudando a mantenerse en su sitio por medio de presión y/o sostén de los mismos. Teniendo en cuenta que la venda NO ES ESTERIL, LA VENDA NO DEBE UTILIZARSE COMO MATERIAL DE CURACION QUE ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON HERIDAS ABIERTAS. La venda elástica es de amplio uso por parte de personal médico y personal de la salud como medio para sostener y fijar las luxaciones o desgarres que requieren inmovilización sin rigidez.
ASPECTO DE LA VENDA	Limpio, color blanco, visualmente homogéneo, libre de: olores, moteados, colores o fibras sueltas

 DOTAMEDICAS G&D LTDA.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DTM-FT-005
		PÁGINA	Página 2 de 3
		VERSIÓN	3
		ELABORADO	23-01-23
		REVISIÓN	23-01-26

FORMA DE USO DE LA VENDA	Cuando utilice la venda elástica, enróllela uniformemente y graduando el nivel de tensión alrededor de la zona que requiera ser fijada o inmovilizada sin rigidez.												
PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LA VENDAS	Cada referencia (ver numeral 2) de venda viene empacada en bolsa individual plástica termo sellada e impresa. Todas las referencias son comercializadas en embalaje de 50 unidades de venda.												
MATERIAL DEL EMPAQUE	EMPAQUE DE LA VENDA POR UNIDAD: Bolsa plástica elaborada en polietileno de baja densidad e impresa con los datos de rotulado, a dos tintas (blanco y cian). EMBALAJE DE 50 UNIDADES DE VENDAS POR REFERENCIA: Bolsa plástica en polietileno de baja densidad que contiene 50 unidades acomodadas con el objetivo de brindar mayor protección al producto.												
CONTROLES EN PROCESO DE FABRICACIÓN	Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad que tiene en cuenta los siguientes parámetros: ASPECTO: Limpio, color blanco, visualmente homogéneo, libre de: olores, moteados, colores o fibras sueltas. LONGITUD DE LA VENDA: La longitud para todas y cada una de las vendas debe ser de 1,5mts$\pm$3% sin estirar y estiradas debe ser de 5 yardas (4,5mts) $\pm$3% (utilizando una cinta métrica con precisión de un 1mm para la determinación de la medida). PESO PROMEDIO DE LA VENDA: Depende la referencia tal como se muestra a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>PESO PROMEDIO $\pm$ 10%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2" x 5 yardas</td><td>22,00g</td></tr> <tr> <td>3" x 5 yardas</td><td>30,00g</td></tr> <tr> <td>4" x 5 yardas</td><td>38,00g</td></tr> <tr> <td>5" x 5 yardas</td><td>46,00g</td></tr> <tr> <td>6" x 5 yardas</td><td>54,00g</td></tr> </tbody> </table>	REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm$ 10%	2" x 5 yardas	22,00g	3" x 5 yardas	30,00g	4" x 5 yardas	38,00g	5" x 5 yardas	46,00g	6" x 5 yardas	54,00g
REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm$ 10%												
2" x 5 yardas	22,00g												
3" x 5 yardas	30,00g												
4" x 5 yardas	38,00g												
5" x 5 yardas	46,00g												
6" x 5 yardas	54,00g												
CONTROLES A PRODUCTO TERMINADO	El producto terminado debe cumplir con los siguientes parámetros: ASPECTO: Limpio, color blanco, visualmente homogéneo, libre de: olores, moteados, colores o												

 DOTAMEDICAS G&D LTDA.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DTM-FT-005
		PÁGINA	Página 3 de 3
		VERSIÓN	3
		ELABORADO	23-01-23
		REVISIÓN	23-01-26

	fibras sueltas. b. LONGITUD DE LA VENDA: La longitud para todas y cada una de las vendas debe ser de 5 yardas (4,5mts) $\pm 3\%$ (utilizando una cinta métrica con precisión de un 1mm para la determinación de la medida). c. GANCHO SUJETADOR: Todas las vendas al terminar llevan uno o dos ganchos según corresponda las pulgadas; las vendas de 2", 3" y 4" llevan un gancho y las vendas de 5" y 6" llevan dos ganchos, esto con el fin que la venda no se desenrolle y para cuando se use el gancho sea el que sujete el vendaje. d. PESO PROMEDIO DE LA VENDA: Depende la referencia tal como se muestra a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>PESO PROMEDIO $\pm 10\%$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2" x 5 yardas</td><td>22,00g</td></tr> <tr> <td>3" x 5 yardas</td><td>30,00g</td></tr> <tr> <td>4" x 5 yardas</td><td>38,00g</td></tr> <tr> <td>5" x 5 yardas</td><td>46,00g</td></tr> <tr> <td>6" x 5 yardas</td><td>54,00g</td></tr> </tbody> </table> e. PRESENTACIÓN COMERCIAL: la bolsa impresa debe estar debidamente sellada, los datos impresos deben estar claros, legibles y deben corresponder a la referencia del producto contenido; la tinta de impresión no debe correrse por manipulación directa del producto.	REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm 10\%$	2" x 5 yardas	22,00g	3" x 5 yardas	30,00g	4" x 5 yardas	38,00g	5" x 5 yardas	46,00g	6" x 5 yardas	54,00g
REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm 10\%$												
2" x 5 yardas	22,00g												
3" x 5 yardas	30,00g												
4" x 5 yardas	38,00g												
5" x 5 yardas	46,00g												
6" x 5 yardas	54,00g												
DISPOSICION FINAL DE PRODUCTO	Teniendo en cuenta el uso del producto como vendaje secundario, después de su utilización se debe desechar en bolsa plástica de color rojo. La venda elástica es de uso único y no se recomienda su lavado.												

NOTA: Esta información se suministra de acuerdo a los conocimientos que tenemos de nuestro producto. La responsabilidad del uso y manipulación final que se le dé al producto es exclusivamente del cliente.

DEPARTAMENTO TECNICO