

 DOTAMEDICAS G&D LTDA.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DTM-FT-004
		PÁGINA	Página 1 de 3
		VERSIÓN	3
		ELABORADO	23-01-23
		REVISIÓN	23-01-26

VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO INFORMACIÓN TÉCNICA

NOMBRE	VENDAJE DE ALGODÓN LAMINADO (para uso con yeso) NO ESTERIL
REFERENCIAS COMERCIALIZADAS	3" x 5 yardas. 4" x 5 yardas. 5" x 5 yardas. 6" x 5 yardas.
MARCA REGISTRADA	"KOL" VENDAS
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE LA VENDA Y SU FABRICACIÓN	Material elaborado con 50% algodón y 50% viscosa fibra, en presentación comercial de 250m, con un máximo de 2 empates por rollo. El proceso de manufactura de la venda consiste en - Apertura y mezcla de fibras - Cardado de la fibra - Conformación del velo - Aglutinamiento y ligado de fibra por impregnación con la resina - Secado y polimerización de la resina.
USO DE LA VENDA	La venda de algodón laminado corresponde a una venda rígida, no estéril, de gran volumen concebida como vendaje secundario para proporcionar protección de tipo almohadillado a los vendajes primarios colocados en las heridas, ayudando a mantener los vendajes primarios en su sitio por medio de presión y/o sostén de los mismos. Teniendo en cuenta que la venda NO ES ESTERIL, LA VENDA NO DEBE UTILIZARSE COMO ALGODÓN QUIRURGICO O COMO MATERIAL DE CURACION QUE ENTRE EN CONTACTO DIRECTO CON LAS HERIDAS ABIERTAS.
ASPECTO DE LA VENDA	Físicamente corresponde a una venda compuesta por múltiples capas de gasa de algodón plegado, de color blanco, aspecto uniforme y limpio, libre de roturas y fibras sueltas, libre de olor y de moteados o de coloraciones extrañas en su aspecto visual.

 DOTAMEDICAS G&D LTDA.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DTM-FT-004
		PÁGINA	Página 2 de 3
		VERSIÓN	3
		ELABORADO	23-01-23
		REVISIÓN	23-01-26

FORMA DE USO DE LA VENDA	El uso de la venda bajo yeso debe realizarse únicamente por parte de personal especializado (médicos traumatólogos, ortopedistas,) y debe considerarse que para utilizarla como vendaje en procedimientos con heridas abiertas tiene que someterse a un proceso de esterilización (con ETO o en autoclave) por cuanto es una venda NO ESTERIL.										
PRESENTACIÓN COMERCIAL DE LA VENDA	Cada referencia (ver numeral 2) de venda viene empacada en bolsa individual plástica termosellada e impresa. Todas las referencias son comercializadas en embalaje por 15 unidades de venda.										
MATERIAL DEL EMPAQUE	EMPAQUE DE LA VENDA POR UNIDAD: Bolsa plástica elaborada en polietileno de baja densidad e impresa con los datos de rotulado, a dos tintas (blanco y cian). EMBALAJE DE 15 UNIDADES DE VENDAS POR REFERENCIA: Bolsa plástica en polietileno de baja densidad que contiene 15 unidades acomodadas con el objetivo de brindar mayor protección al producto.										
CONTROLES EN PROCESO DE FABRICACIÓN	Se cuenta con un sistema de gestión de la calidad que tiene en cuenta los siguientes parámetros: ASPECTO: Limpio, color blanco, visualmente homogéneo, libre de: olores, moteados, colores o fibras sueltas. LONGITUD DE LA VENDA: La longitud para todas y cada una de las vendas debe ser de 5 yardas (4,5mts) $\pm 3\%$ (utilizando una cinta métrica con precisión de un 1mm para la determinación de la medida). ESPESOR DE LA VENDA: El espesor de la venda debe ser $2,0 \pm 0,2\text{mm}$ PESO PROMEDIO DE LA VENDA: Depende la referencia tal como se muestra a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>PESO PROMEDIO $\pm 10\%$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3" x 5 yardas</td><td>21,30g</td></tr> <tr> <td>4" x 5 yardas</td><td>28,30g</td></tr> <tr> <td>5" x 5 yardas</td><td>35,40g</td></tr> <tr> <td>6" x 5 yardas</td><td>42,50g</td></tr> </tbody> </table>	REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm 10\%$	3" x 5 yardas	21,30g	4" x 5 yardas	28,30g	5" x 5 yardas	35,40g	6" x 5 yardas	42,50g
REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm 10\%$										
3" x 5 yardas	21,30g										
4" x 5 yardas	28,30g										
5" x 5 yardas	35,40g										
6" x 5 yardas	42,50g										

 DOTAMEDICAS G&D LTDA.	FICHA TÉCNICA	CÓDIGO	DTM-FT-004
		PÁGINA	Página 3 de 3
		VERSIÓN	3
		ELABORADO	23-01-23
		REVISIÓN	23-01-26

CONTROLES A PRODUCTO TERMINADO	El producto terminado debe cumplir con los siguientes parámetros: a. ASPECTO: Limpio, color blanco, visualmente homogéneo, libre de: olores, moteados, colores o fibras sueltas. b. LONGITUD DE LA VENDA: La longitud para todas y cada una de las vendas debe ser de 5 yardas (4,5mts) $\pm 3\%$ (utilizando una cinta métrica con precisión de un 1mm para la determinación de la medida). c. ESPESOR DE LA VENDA: El espesor de la venda debe ser 2,0$\pm$0,2mm d. PESO PROMEDIO DE LA VENDA: Depende la referencia tal como se muestra a continuación: <table border="1"> <thead> <tr> <th>REFERENCIA</th><th>PESO PROMEDIO $\pm 10\%$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3" x 5 yardas</td><td>21,30g</td></tr> <tr> <td>4" x 5 yardas</td><td>28,30g</td></tr> <tr> <td>5" x 5 yardas</td><td>35,40g</td></tr> <tr> <td>6" x 5 yardas</td><td>42,50g</td></tr> </tbody> </table> e. PRESENTACIÓN COMERCIAL: la bolsa impresa debe estar debidamente sellada, los datos impresos deben estar claros, legibles y deben corresponder a la referencia del producto contenido; la tinta de impresión no debe correrse por manipulación directa del producto.	REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm 10\%$	3" x 5 yardas	21,30g	4" x 5 yardas	28,30g	5" x 5 yardas	35,40g	6" x 5 yardas	42,50g
REFERENCIA	PESO PROMEDIO $\pm 10\%$										
3" x 5 yardas	21,30g										
4" x 5 yardas	28,30g										
5" x 5 yardas	35,40g										
6" x 5 yardas	42,50g										
DISPOSICION FINAL DE PRODUCTO	Teniendo en cuenta el uso del producto como vendaje secundario, después de su utilización se debe desechar en bolsa plástica de color rojo.										

DEPARTAMENTO TECNICO