

FICHA TÉCNICA: GASA TEJIDA CÓDIGO: GT-FH | VERSIÓN: 04 | FECHA: 21 12 2020

PRESENTACIÓN COMERCIAL

MARCA Medical Su FABRICANTE Kingstar M

REGISTRO SANITARIO

VIGENCIA REGISTRO SANITARIO

CLASIFICACIÓN RIESGO

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

ASPECTO COLOR OLOR

TIPO DE GASA

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO

COMPOSICIÓN

PODER ABSORBENTE (SEG.)

RESIDUO DE IGNICIÓN (%)

MATERIA GRASA (%)

PRESENCIA DE ALMIDONES Y DEXTRINA

ACIDEZ

ALCALINIDAD

CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA URDIMBRE

CANT. DE HILOS X 2,54 CM EN LA TRAMA

EMPAQUE PRIMARIO

PRUEBA DE ESTERILIDAD

CALDO TIOGLICOLATO (32,5+ /- 2,5 °C)

CALDO CASOY (22,5 +/-2,5 °C)

USOS

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

DISPOSICIÓN FINAL

LEGISTACIÓN VIGENTE

COMPRESA ESTRELLA PRELAVADA 45 X 45 4 CAPAS CON CINTA RADIO PACO Y MANIJA DE SUJECIÓN ESTÉRIL X 1, 2 y 5 UNDS

Medical Supplies Corp. S.A.S

Kingstar Medical Xianning, CO. LTD. /Jiujiang Huada Medical Dressing CO. LTD/

INVIMA 2017DM-0000734 R1

30/03/2027

lla

Tela liviana, suave y libre de partículas extrañas.

Blanco

Inoloro

Tipo IV

Hilaza de algodón

Máximo 30

Máximo 0.825

Máximo 0.7

Negativo

Negativo

Negativo

22 a 26

10 a 14

Papel Grado Médico

Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación

Ausencia de crecimiento microbiano durante 14 días de incubación

Cubrimiento de heridas. Absorción de exudados, sangre y otros fluidos biológicos

Mantener en su empaque hasta consumir el producto. Conservar en lugar fresco y seco

No reutilizar. Eliminar como desecho orgánico

NTC 2140 y USP Vigente

ELABORADO POR REVISADO POR

CARLOS MARIO RAYO ECHAVARRÍA

APROBADO POR

CHANGE A BANGO BONGE

DIONY ANDREA/GALLEGO SIERRA